

**TEHNIČKI LIST 06.01.06-hrv**  
TEMELJNI PREMAZI, SPECIJALNI PREMAZI

# JUPOL DENIKOL

Sredstvo za izolaciju mrlja

## 1. Opis, upotreba

JUPOL DENIKOL je premaz izrađen na osnovi vapna i kazeina, **upotrebljava se za blokadu u vodi brzo i lako topivih tvari na unutarnjim zidnim površinama.** Takve tvari su:

- **nikotinske i mrlje od katrana** u jako zadimljenim prostorijama,
- **masne mrlje i mrlje od katrana na oblogama dimnjaka, u prostorijama s otvorenim ognjištima, te u prostorijama u kojim je došlo do požara,**
- **najrazličitije soli u mrljama od zamakanja,** zbog oštećenja vodovodnih, toplovodnih kanalizacijskih cijevi, oštećenih površina od zamakanja prilikom gašenja požara,
- **tanin i druga bojila u plaštu gipskartonskih ili u drvenoj masi ploča iverice, pločama od laminiranog drveta,** itd.
- **u vodi brzo topive tvari iz starih nanosa boja,** prije svega dekorativni uzorci i drugi ukrasi naslikani na zidovima.

JUPOL DENIKOL **u vodi brzo topive tvari veže i mijenja u vodi netopive ili slabo topive i nerazmočive, uspješno prekriva i manje masne mrlje.** Ukoliko ne izvedemo blokadu, navedene tvari se prilikom bojanja s bojama na osnovi vode i prilikom drugih »mokrih« radnji brzo razmoče, te se u »mokrom nanosu u cijelosti ili djelomično rastope«, s toga, kada se nanos posuši ponovno manifestiraju u većim ili manjim oblicima različito obojenih mrlja.

S JUPOL DENIKOLOM sanirane površine su primjerene za bojanje s navedenim unutarnjim bojama: JUPOL CLASSIC, JUPOL CITRO, JUPOL PROFESSIONAL, BIO VAPNENA UNUTARNJA BOJA i GAŠENO VAPNO, no ne i s perivim, lateks i sličnim bojama koje stvaraju čvršći film na površini. U tim slučajevima preporučamo upotrebu Jupola Block.

UPOZORENJE: Napodloge sanirane s JUPOL DENIKOLOM ne mijemo nanositi mase za izravnavanje.

## 2. Način pakiranja

Plastične kante po 5 l

## 3. Tehnički podaci

|                                                                   |                                   |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| gustoća<br>(kg/dm <sup>3</sup> )                                  |                                   | ~1,15                                                             |
| vrijeme sušenja<br>T = +20 °C, rel. vl.<br>zraka = 65 %<br>(sati) | suho na opip                      | ~2                                                                |
|                                                                   | primjereno za<br>daljnju obradu   | ~24                                                               |
| Paropropusnost<br>osušenog filma<br>boje<br>EN ISO 7783-2         | koeficijent μ<br>(-)              | <100                                                              |
|                                                                   | vrijednost Sd (d = 100 μm)<br>(m) | <0,01<br>razred I (visoka paropusnost)                            |
| sadržaj lako hlapivih organskih tvari HOS (VOC)<br>(g/l)          |                                   | <1<br><br>zahtjev EU VOC – kategorija A/g<br>(od 01.01.2010): <30 |

glavni sastojci: mliječne bjelancevine, gašeno vapno, voda

## 4. Priprema podloge

S JUPOL DENIKOLOM možemo premazivati samo suhe unutarnje zidne i stropne površine, na kojima su stari nanosi



boje čvrsto prihvaćeni na podlogu. Prije bojanja odstranimo prašinu i druge nevezane ili slabo vezane dijelove, te stare premaze blokada, ukoliko su to boje na osnovi organskih otapala i njima slični nanosi. Nanos JUPOL DENIKOLA na površine prebojane bojama na osnovi krede i drugim u vodi brzo topivim bojama, te na površine prebojane uljanim bojama, lakovima i emajlom nije moguć. Navedene premaze moramo u cijelosti odstraniti.

## 5. Uputstvo za upotrebu

Proizvod prije upotrebe, pa i za vrijeme upotrebe, dobro promiješamo. Ukoliko je potrebno, razrijedimo ga vodom (što manje – rijeđenjem mogućnost blokiranja mrlja jako opada!). Količine koje su nam potrebne za premazivanje pojedinih ploha izračunamo ili procijenimo iz površine tih ploha i podataka o prosječnoj potrošnji, u specifičnim slučajevima potrošnju odredimo mjerenjem na dovoljno velikoj testnoj plohi.

Nanosimo ga ličilačkim ili zidarskim kistom primjerenim za nanos disperzijskih premaza, možemo i rijetko sa dugodlakim krznenim odnosno tekstilnim ličilačkim valjkom (dužina dlaka odnosno niti je 18 do 20 mm; obloga je od nylona, perlona ili vestana, prirodno ovčje krzno nije primjereno!) u jednom ili dva sloja. Drugi sloj nanosimo tek kad je prvi posve suh, nikako ne prije 24 sata. Mrlje premaz vrlo rijetko u cijelosti prekrije, no zasigurno im značajno smanji topivost u vodi.

Pokrivnim, odnosno dekorativnim nanosima DENIKOL služi kao temeljni premaz. S bojanjem počinjemo kad je sloj posve suh – u normalnim uvjetima ( $T = +20\text{ }^{\circ}\text{C}$ , rel. vl. = 65 %) to je približno nakon jednog do dva dana. Ukoliko s JUPOL DENIKOLOM premazane površine bojamo bijelom bojom, većinom je dostatan jednoslojni premaz..

Premazivanje je moguće samo u primjerenim mikroklimatskim uvjetima: temperatura zraka i zidne podloge neka ne bude niža od  $+7\text{ }^{\circ}\text{C}$  i ne viša od  $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$ , relativna vlažnost zraka ne viša od 80 %.

Okvirna odnosno prosječna potrošnja (ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge, te o broju nanosa)  
JUPOL DENIKOL150 - 400 ml/m<sup>2</sup>

**PAŽNJA!** Prije nanošenja premaza na osnovi vapna dobro zaštitimo prozorske i vratne okvire, prozorske police pa i druge izložene i osjetljive površine jer nastale mrlje je teško ili nemoguće ukloniti.

Alat odmah poslije upotrebe temeljito operemo vodom.

## 6. Sigurnost i zaštita na radu

Detaljnija uputstva za rukovanje s proizvodom, upotrebu posebne zaštitne opreme, postupanje s otpadom, čišćenje alata, mjere prve pomoći, oznake upozorenja, komponente koje određuju opasnost, izjave o opasnosti i sigurnosne obavijesti navedene su u sigurnosnom listu proizvoda, koji možete pronaći na JUB-ovim mrežnim stranicama ili ga zatražiti od proizvođača ili prodavača. Prilikom ugradnje proizvoda potrebno je poštovati i upute i propise iz zaštite na radu kod građevinskih, fasaderskih i soboslikarskih radova.

## 7. Skladištenje, uvjeti transporta i trajnost

Skladištenje i transportiranje pri temperaturi  $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , zaštićeno od direktnog utjecaja sunca, izvan dosega djece, NE SMIJE ZMRZNUTI!

Trajnost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 6 mjeseci.

## 8. Kontrola kvalitete

Kvalitetne karakteristike proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama i slovenskim, europskim i drugim standardima. Dostizanje deklariranog odnosno propisanog nivoa kvalitete osiguravamo s u JUB-u već više godina uvedenim sustavom cjelovitog praćenja i kontrole kvalitete ISO 9001, što podrazumijeva dnevno provjeravanje kvalitete u vlastitim laboratorijima, povremeno i na Zavodu za graditeljstvo u Ljubljani, te na drugim neovisnim stručnim ustanovama u Sloveniji i inozemstvu. U proizvodnji proizvoda strogo poštujemo slovenske i europske standarde s područja zaštite okoliša i osiguravanja sigurnosti i zdravlja na radu, što dokazujemo certifikatom ISO 14001 i OHSAS 18001.

## 10. Druge informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena osnovi naših iskustava i s ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda postižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzročenu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.



Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva predhodna izdanja, pridržavamo pravo mogućih kasnijih izmjena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: **TRC-081/17-čad**, 18.09.2017.

---

**JUB Trgovina i promet, d.o.o.**

Ulica hrvatskih branitelja 11  
10430 Samobor  
Hrvaška  
T: +385 1 6194 340  
+385 1 6194 340  
F: +385 1 6194 341  
E: [jub@jub.hr](mailto:jub@jub.hr)  
[www.jub.eu](http://www.jub.eu)

