

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® MultiSeal

Bitumenska traka za brtvljenje

OPIS

Sika® MultiSeal je samoljepiva, bitumenska traka za brtvljenje, s gornje strane laminirana s aluminijskom folijom.

NAMJENE

Sika® MultiSeal namijenjen je za brtvljenje i popravke za sprječavanje prodora vode na krovovima ili drugim građevnim elementima.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Vrlo jednostavna primjena
- Dobra prionjivost na većinu podloga
- Samoljepiva traka
- Kompatibilna s bitumenskim podlogama
- Može se prebojati
- Nanošenje i pri niskim temperaturama

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Modificirani kaučuk, bitumenska traka		
Pakiranje	Dužina role (m)	Širina trake (mm)	Rola u kutiji
	3	100	12
	3	200	6
	3	225	6
	10	50	6
	10	75	4
	10	100	3
	10	150	2
	10	200	3
	10	225	2
	10	300	1
	10	450	1
	10	600	1
Izgled/Boja	Mat siva, terakota smeđa		
Rok trajanja	36 mjeseci od datuma proizvodnje, skladišteno u originalnom, neotvaranom i neoštećenom pakiranju, kod standardnih uvjeta skladištenja.		
Uvjeti skladištenja	Sika® MultiSeal mora se skladištiti na suhom, zaštićeno od direktnog utjecaja sunčevih zraka, pri temperaturama od +5 °C do +25 °C.		
Debljina	~1,2 mm		

TEHNIČKE INFORMACIJE

Vlačna čvrstoća	~3,6 N/mm ²
Produljenje kod sloma	~50 %
Reakcija na vatru	B2
Radna temperatura	-20 °C min. / +70 °C max.

INFORMACIJE O PRIMJENI

Temperatura zraka u prostoru	+5 °C min. / +40 °C max.
Temperatura podloge	+5 °C min. / +40 °C max., min. 3 °C iznad točke rosišta Pri temperaturama ispod +10 °C traka i podloga moraju se zagrijati vrućim zrakom prije i za vrijeme ugradnje.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čista, suha, čvrsta i homogena, bez ulja, masnoća, prašine, labavih i nevezanih dijelova.

METODE I ALATI ZA PRIMJENU

Odrezati traku na željenu dužinu, ukloniti zaštitnu foliju, te čvrsto pritisnuti traku na podlogu koristeći odgovarajući valjčić.

Preklopi moraju biti najmanje 5 cm.

Zagrijavanjem Sika® MultiSeal trake vrućim zrakom za vrijeme ugradnje može znatno povećati prionjivost na podlogu.

ČIŠĆENJE ALATA

Sav alat i opremu očistiti odmah nakon korištenja s Sika® Remover-208. Otvrđli materijal, ostaci - mogu se ukloniti jedino mehaničkim putem. Za čišćenje kože koristiti maramice Sika® Cleaning Wipes-100.

OGRANIČENJA

- Gornja strana Sika® MultiSeal može se prebojati većinom uobičajenih sistema za bojanje.
- Ne koristiti Sika® MultiSeal na prirodnom kamenu.
- Ne koristiti Sika® MultiSeal za spojeve pod pritiskom vode ili za trajnu uronjenost u vodu.
- Preporučuje se izbjegavanje direktnog kontakta s brtvlima i ljepilima, ili je potrebno prethodno izvršiti probe kompatibilnosti.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

Sika d.o.o.
Tehnička podrška:

10250 Lučko
Tel: 01 6594 241

Fax.: 01 6594 241

Naglašavamo da je da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Teh-

nički list proizvoda za točan opis područja primjene.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Tehnički list proizvoda

Sika® MultiSeal

Lipanj 2018, Verzija 02.01

020516050000000009

SikaMultiSeal-hr-HR-(06-2018)-2-1.pdf

