

COVERING SYSTEM

8205

BASIS



POUZDANA KVALITETA

Ljepilo za upojne keramičke pločice

C1: Normalno ljepilo za srednje i visoko upojne keramičke pločice.

Za male formate upojnih pločica.

Tiksotropno (T): smanjeno klizanje, olakšano postavljanje pločica na zid.



Unutarnji: Zid
Za ručnu obradu

Područje primjene

Za manje opterećene površine npr. u kuhinjama, dnevnim sobama ili hodnicima.
Otporan na smrzavanje, pogodan i za suhe negrijane prostore, npr. garaže.
Samo za mala opterećenja, npr. pješački promet.

VREMENSKI UVJETI



Temperatura (min.)
5 °C

Temperatura °C (max.)
25 °C

Vremenski uvjeti tijekom obrade

Niske temperature negativno utječu na sazrijevanje i produžuju vrijeme vezivanja materijala. Tijekom obrade treba izbjegavati izravne negativne učinke smrzavanja, velike vrućine i kiše. Izravno zagrijavanje materijala je zabranjeno! Ne koristiti kada se očekuje smrzavanje.

OBRADA

Zahtjevi za podlogu

Podloga koja se izravnava mora biti dovoljno čvrsta, suha, čista, bez prašine i prljavštine, bez ostataka sredstva za odvajanje oplata i iscvjetavanja. Podloga ne smije biti smrznuta i vodoodbojna, mora imati stabilan volumen i biti ravna. Podaci, preporuke i upute za uporabu navedeni u tehničkom listu vrijede samo pod navedenim uvjetima. Ako su radni uvjeti drugačiji ili se materijal koristi u području koje nije navedeno, potrebno je prije primjene izvršiti ispitivanja i/ili zatražiti stručno mišljenje.


Priprema podloge

Na upijajućim i gipsanim podlogama koristiti temeljni premaz Cemix Grundplus. Kako biste stvorili odgovarajuću ravnu površinu, na horizontalnim površinama koristite Cemix nivelirajuće i samonivelirajuće mase, te Cemix žbuke i reparaturne mortove na okomitim površinama.

Miješanje

Materijal pripremiti tako da suhu smjesu usipate u propisanu količinu vode i promiješate. Koristite pitku vodu za miješanje smjese. Sporo miješajte ručnim mješačem do postizanja homogene mase bez grudica. Masu ostavite 5 minuta da sazrije i ponovno promiješajte.

Potražnja za vodom



Količina	Litre - preporučeno
25 kg	6 L
5 kg	1,2 L

Miješanje



Vrijeme miješanja

5 min.

Brzina miješanja u okr./min.

800

Vrijeme sazrijevanja u min.

3 min.

Upute za obradu

Ljepilo za pločice nanosi se na podlogu čeličnom gladilicom, najprije se nanosi po površini punom pokrivnošću, zatim se pročešlja zupčastom gladilicom.

Potrošnja materijala s različitim otvorima gladilica:

3-4 mm zupčasta gladilica ca. 1,6 - 2,1 kg/m²

6-8 mm zupčasta gladilica ca. 3,1 - 4,2 kg/m²

8-12 mm zupčasta gladilica ca. 4,2 - 6,3 kg/m²

Pločice se postavljaju na površinu uz blagi pritisak. Položaj pločice se može mijenjati unutar otvorenog vremena. Nakon dužeg čekanja ponovno nanesite ljepilo ako se na površini ljepila za pločice stvorila korica. Raspored oblaganja mora slijediti projekt strukturnih dilatacija. Iznad dilatacije ne smije biti nikakve obloge, umjesto ispune fuga potrebno je koristiti dilatacijski profil ili fleksibilni brtveni materijal (Sanitarni silikon).

Debljina sloja



Maksimalna debljina sloja u mm

5 mm

Minimalna debljina sloja u mm

2 mm

Potrošnja



Potrošnja materijala min.

3

Potrošnja materijala max.

7,5

Potrošnja materijala u
mjernim jedinicama
kg/m²

Raspon ljepila za pločice

Potrošnja materijala	6-8mm zub Min	6-8mm otvor zupčastog gletera (Max)
25 kg	5,2	9,6

Otvoreno vrijeme prema EN12004



>20 min

Vrijeme obrade (u kanti)



2 sati

Prohodnost nakon (sati)



1 dan

Postupak nakon nanošenja

Izravna sunčeva svjetlost, smrzavanje, visoka toplina i vlaga te izravni negativni učinci kiše moraju se izbjegavati 24 sata nakon nanošenja. S fugiranjem treba započeti tek nakon potpunog sušenja. Neupijajuće pločice produljuju vrijeme vezivanja i sušenja.

PREPORUČENI PROIZVODI SUSTAVA

- 5450

Grundplus

Koncentrat temeljnog premaza za upijajuće podloge
- 8610

Colorin

Visokokvalitetna masa za fugiranje

TEHNIČKI PARAMETRI

Glavno vezivo	Sivi cement
Puno opterećenje nakon	7 dana
Prionjivost nakon uranjanja u vodu u >N/mm ² (EN12004)	0,5
Prionjivost nakon djelovanja topline u >N/mm ² (EN12004)	1.5
Prionjivost nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja u >N/mm ²	0,5
Vlačna čvrstoća ljepila nakon suhog skladištenja u >N/mm ² (EN12004)	0
Gustoća u Kg/m ³	1 540
Suha nasipna gustoća u Kg/m ³	1 300
Oslobađanje korozivnih tvari	CT

VARIJANTE



Za distribuciju u

Neto težina

Vrsta pakiranja

Vrsta ambalaže

Količina po paleti

Težina po paleti

Rok trajanja (mjeseci)

HR/SL	HU/RO/HR/SL
5 kg	25 kg
Vreća	Vreća
PE	Papir
	48
	1 200 kg
	12 mjeseci

Vrsta pakiranja	Vrsta ambalaže	Uvjeti skladištenja
Vreća	Papir	Skladištiti na suhom, Skladištiti u neotvorenom originalnom pakiranju
Vreća	PE	
Usluga	Molimo zatražite konzultacije i servis u slučaju nejasnoća u vezi sa zahtjevima podloge, obradom, pripremom podloge, konstrukcijskim osobitostima ili nestandardnim primjenama. Testovi prijanjanja podloge, uzorkovanje zidova i procjena sadržaja vlage i slanosti dostupni su od strane naših tehničkih savjetnika. Najam i servis strojeva za obradu suhe žbuke, žbuke, transportnih sustava na upit.	
Zbrinjavanje ambalaže	Kontaminiranu ambalažu odložiti kao opasni otpad (vidi sigurnosno-tehnički list). Samo potpuno ispražnjena i čista ambalaža može se reciklirati. Ne smije se odlagati s komunalnim otpadom. Odložite ambalažu u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.	
Kvaliteta	Kvaliteta proizvoda stalno se prati u laboratorijima proizvođača.	
Pravna napomena	Budući da uporaba i obrada proizvoda nije podložna izravnom utjecaju proizvođača, proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili obradom proizvoda. Ako ste u nedoumici u pogledu uporabe ili obrade proizvoda, preporučamo da se obratite našim prodajnim i tehničkim predstavnicima. Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkog lista ako je potrebno ažurirati ga. Izdavanjem novog podatkovnog lista poništava se i zamjenjuje prethodni. Trenutna verzija podatkovnih tablica, informacije o proizvodima i uslugama kao i opći uvjeti i odredbe proizvođača dostupni su na www.cemix.hr.	