

CONSTRUCTION SYSTEM

1305

MM 5



ZA SREDNJE OPTEREĆENE ZIDANE KONSTRUKCIJE

Mort za zidanje

Velika tlačna čvrstoća: za izradu nosivih zidova.
Pogodan za strojni rad: omogućava brzi napredak radova.



Vani: Zid
Unutarnji: Zid
Za ručnu i strojnu obradu

Područje primjene

Mort za zidanje kod gradnje novih i starih stambenih objekata, javnih objekata, industrijskih objekata (zidanje keramikom, opeka, kamen, betonski blokovi, plinobeton itd.). Prema statičkim projektima može se koristiti za izradu nosivih zidova, stupova, dimnjaka i pregrada, ovisno o različitim opterećenjima.

VREMENSKI UVJETI



Temperatura (min.)
5 °C

Temperatura °C (max.)
25 °C

Vremenski uvjeti tijekom obrade

Miješanje i ugradnja mogući su samo u odgovarajućim vremenskim uvjetima, preporučena temperatura materijala, zraka i podloge treba biti između +5°C i +25°C.

OBRADA

Zahtjevi za podlogu

Podloga i elementi za zidanje moraju biti pripremljeni prema uputama projektanta i proizvođača elemenata za zidanje.

Priprema podloge

Prilikom nanošenja morta za zidanje MM5, podloga i elementi za zidanje moraju biti pripremljeni prema uputama projektanta i proizvođača elemenata za zidanje.

Miješanje

Mort za zidanje MM 5 miješa se s vodom na gradilištu dok se ne postigne homogena masa bez grudica. Miješanje se može vršiti u miješalici za beton, horizontalnom protočnom miješalicom (npr. PFT HM24), ručnom miješalicom (koristeći odgovarajući nastavak za miješanje) ili ručno.

Količina vode za miješanje: za 40 kg morta za zidanje potrebno je 6,0 litara vode.

Potrošnja: cca. 1,8 kg/1 litra morta. Točna količina potrebnog materijala može se odrediti probnom primjenom.

Debljina sloja: 10–15 mm.

Vrijeme primjene: cca. 3 sata.

Uvjeti obrade: Tijekom rada temperatura materijala, zraka i podloge treba biti između +5°C i +25°C.

Skladištenje, rok trajanja: na suhom mjestu u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci od datuma proizvodnje.

Potražnja za vodom



Količina	Litre - preporučeno
40 kg	6,0

Miješanje



Vrijeme miješanja

5 min.

Brzina miješanja u okr./min.

800

Upute za obradu

Nanosi se ručno, tradicionalnim zidarskim alatom i slijedeći tehnologiju zidanja. Temperatura podloge, materijala i zraka mora biti između +5°C i +25°C. Prilikom pripreme zidova uvijek se pridržavajte tehničkih specifikacija proizvođača elementa za zidanje. Osim ako proizvođač elementa za zidanje ne odredi drugačije, ispunite vodoravne i okomite sljubnice.

Debljina sloja



Maksimalna debljina sloja u mm	15 mm
Minimalna debljina sloja u mm	10 mm

Potrošnja

Potrošnja materijala min.

0

Potrošnja materijala u mjernim jedinicama

kg/m²/mm

Izdašnost

Izdašnost materijala	na	Jedinica	Izdašnost
25 kg	15	MM	0,95 m ²
1.000 kg	15	MM	38,10 m ²

Vrijeme obrade (u kanti)



180 min.

Postupak nakon nanošenja

Tijekom procesa vezanja mort ne smije biti izložen smrzavanju!

Alat i upute za čišćenje

Alat isprati vodom odmah nakon završetka rada. Osušene ostatke očistiti mehanički.

PREPORUČENI PROIZVODI SUSTAVA

2002	Kontakt VS	Cementni predšpric
2012	Premium	Jednoslojna ručna podložna žbuka
2021	MP 501 I	Strojna podložna žbuka
2052	MP Leicht	Lagana strojna podložna žbuka

TEHNIČKI PARAMETRI

Glavno vezivo	Sivi cement
Stupanj zapaljivosti	A1
Maksimalna veličina zrna	4mm
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana u N/mm ²	5,0
Otpornost na porodiranje vode pod pritiskom	Ne
Toplinska provodljivost λ u W/(m.K)	0.81
Faktor otpora difuziji vodene pare μ	35
Suha nasipna gustoća u Kg/m ³	1 550
Suha nasipna gustoća u kg/m ³ do	1 900

VARIJANTE



Za distribuciju u

HU/RO/HR

Vrsta pakiranja

Silos

Vrsta ambalaže

Bez pakiranja

Vrsta pakiranja

Vrsta ambalaže

Uvjeti skladištenja

Vreća

Papir

Skladištiti na suhom, Skladištiti u neotvorenom originalnom pakiranju

Silos

Bez pakiranja

Usluga

Molimo zatražite konzultacije i servis u slučaju nejasnoća u vezi sa zahtjevima podloge, obradom, pripremom podloge, konstrukcijskim osobitostima ili nestandardnim primjenama. Testovi prijanjanja podloge, uzorkovanje zidova i procjena sadržaja vlage i slanosti dostupni su od strane naših tehničkih savjetnika. Najam i servis strojeva za obradu suhe žbuke, žbuke, transportnih sustava na upit.

Zbrinjavanje ambalaže

Kontaminiranu ambalažu odložiti kao opasni otpad (vidi sigurnosno-tehnički list). Samo potpuno ispražnjena i čista ambalaža može se reciklirati. Ne smije se odlagati s komunalnim otpadom. Odložite ambalažu u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

Kvaliteta

Kvaliteta proizvoda stalno se prati u laboratorijima proizvođača.

Pravna napomena

Budući da uporaba i obrada proizvoda nije podložna izravnom utjecaju proizvođača, proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili obradom proizvoda. Ako ste u nedoumici u pogledu uporabe ili obrade proizvoda, preporučamo da se obratite našim prodajnim i tehničkim predstavnicima. Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkog lista ako je potrebno ažurirati ga. Izdavanjem novog podatkovnog lista poništava se i zamjenjuje prethodni. Trenutna verzija podatkovnih tablica, informacije o proizvodima i uslugama kao i opći uvjeti i odredbe proizvođača dostupni su na www.cemix.hr.