

Tehnička informacija broj: 1010	DULUX TRADE STAIN BLOCK PRIMER
	Temeljni premaz za prekrivanje i neutraliziranje mrlja 
Opis proizvoda	
Svojstva materijala Osnova materijala Pakiranja Nijanse Stupanj sjaja Skladištenje Tehnički podaci	Dulux Stain Block Primer je predpremaz na bazi vode, prikladan za zidne i stropne površine u interijerima. Formuliran je tako da sprječava probijanje mrlja kroz film završne boje, a isto tako da impregnira i veže suhe, rahle i praškaste površine u interijerima poput onih od žbuke, cigle, vapnenog mlijeka i vodenih soboslikarskih boja. Djelotvorno je sredstvo protiv mrlja od tinte na bazi vode i na bazi otapala, krejona, kemijske olovke, kave, maziva, mrlja od vode, duhanskog katrana, ogrebotina i oštećenja izazvanih vatrom. Predpremaz za prekrivanje i neutraliziranje mrlja na bazi vode. 1 l, 2,5 l i 5 l. Bijela. Mat. Skladištenje na suhom i zaštićeno od smrzavanja. Rok uporabe otisnut na proizvodu. * formuliran da sprečava probijanje mrlja kroz film boje * neutralizira mrlje * blagog mirisa * paropropusan
PRIMJENA	
Prikladne podloge Priprema podloge Alati Način primjene i nanošenje	Sve standardne zidne i stropne površine u interijerima. Površine moraju biti čvrste, suhe, čiste i bez ikakvih manjkavih ili slabo prijanjajućih materijala, cvjetanja, nečistoće, voska, masnoće i sl. Po potrebi površinu treba pobrusiti odgovarajućim brusnim papirom i zatim je otprašiti. Kist, valjak. Alat nakon uporabe očistiti vodom. Prije upotrebe dobro promiješati. Nanijeti kistom ili valjkom u 1 do 2 premaza u ovisnosti od intenziteta mrlja. Proizvod nije potrebno razrjeđivati. Obavezno između svakog premaza pričekati minimalno 24 sata radi sušenja. Nanošenje airless raspršivačem se ne preporučuje.

Tehnička informacija broj: 1010	DULUX TRADE STAIN BLOCK PRIMER
Petrošnja	1 litra za do 14 m2 u jednom nanosu pri adekvatno pripremljenoj površini.
Sušenje i atmosferski uvjeti	Pri temperaturama od 20°C i relativne vlažnosti od 60% suho na dodir za cca. 4 - 6 sati. Suho za nanos sljedećeg sloja boje za 6 - 8 sati. Kod vrlo poroznih površina vrijeme sušenja se produljuje. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje. Minimalna temperatura rada je 5°C.
Napomena	Prilikom blokiranja mrlja prouzročenih vodom ili vlagom, svakako treba ukloniti prvobitni uzrok problema. Kod početnog nanošenja Dulux Trade Stain Block Plus će upiti mrlju i zatim je impregnirati - to nije greška.

SAVJET

Oznake upozorenja / oznake obavijesti	Proizvod je potrebno čuvati u originalnoj i hermetički zatvorenoj ambalaži, najbolje na temperaturi od 5°C do 30°C, u zatvorenim prostorijama, daleko od izvora topline. Na temperaturama ispod 0°C podliježe trajnom oštećenju.
Odlaganje	Ostatke kao i ambalažu odložiti na za to predviđeno mjesto.
HOS	Sadržaj nizak 0,3 - 7,99%.
Sastav	Voda, titanij dioksid, cinkov dioksid i inertna punila te emulzija na bazi vode.
Detaljniji podaci	Vidjeti sigurnosno tehnički list.
Sigurnosna, zdravstvena i ekološka informacija	Izbjegavati dodir s kožom i očima. Prilikom nanošenja preporuča se nošenje zaštite za oči. U slučaju dodira s očima smjesta temeljito isprati vodom i zatražiti pomoć liječnika. Nakon dodira s kožom smjesta temeljito isprati vodom i sapunom ili odgovarajućim losionom za čišćenje. Ne upotrebljavati otapala, razrjeđivače niti White spirit.

Tehnička informacija br. 1010 - stanje 6/2019. Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju.

Uvoznik i distributer: Texo trgovina d.o.o.

Sjedište društva: Alojzija Stepinca 20, 10430 Samobor

Poslovna zgrada: Industrijska 1, 10431 Sveta Nedelja

Telefon: +385 1 3325 405, Fax: +385 1 3325 407, www.texo.hr, info@texo.hr

