



MONTAGEKIT® EXTREME GRIP TRAKA

OBOSTRANA MONTAŽNA TRAKA S IZNIMNO VISOKOM POČETNOM SNAGOM SPOJA



PRIMJENA

Pokrivenost: glatka površina: 1,5 cm po kg, hrapave površine: 8 cm po kg

Upute za uporabu:

- Nanесите довољно траке на предмет (овисно о подлози: 1,3 cm по 1 kg на глатку површину, 2 cm по 250 g на храпаву површину).
- Уклоните заштитнуfoliju. Ставите предмет изравно на право место и чврсто притисните на најмање 10 секунди. Почетна снага споја зависи о подлози и околним условима.

Mrlje/ostaci: Остатке траке уклоните bijelim špiritom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Carrier type:	Poliesterska tkanina
Kemijska baza:	Sintetička guma
Otpornost na kemikalije:	Ograničeno
Boja:	Transparent (yellowish)
Holding power:	>168h (3kg)
Initial tack:	Izuzetno visoka
Minimum temperature resistance:	-10 °C
Maksimalna otpornost na temperaturu:	75 °C
Otpornost na vlagu:	Dobro
Adhezija kore:	SS 55 N/25mm
Rastezna čvrstoća (N/25 mm) pribl.:	80 N/25 mm
Debljina (mm):	0.81 mm
Otpornost na UV zračenje:	Dobro

OPIS PROIZVODA

Obostrana montažna traka s iznimno visokom početnom snagom spoja, za unutarnju i vanjsku primjenu. Učvršćivanje bez čavala i vijaka. Pojačana tkaninom. Lako se trga.

PODRUČJA UPORABE

Idealna za brzo i jednostavno spajanje npr. zidnih lajsni, poštanskih sandučića, građevinskih ploča, pločica, pločica s imenom, kućnih brojeva, detektora dima, kukica za vješanje, razvodnih kutija i pribora. Prikladna i za ukrasne ornamente i ukrasne rubove od poliuretanske i polistirenske pjene na glatkim i hrapavim površinama.

KARAKTERISTIKE

- Iznimno visoka početna snaga spoja: 120 kg/rola
- Vrlo visoka završna snaga spoja
- Pojačana tkaninom
- Lako se trga
- Na glatkim i hrapavim površinama
- Lako se nanosi
- Univerzalna primjena
- Otporna na temperature od -10 °C do +75 °C
- Otporna na vlagu
- Prozirna

PRIPREMA

Radni uvjeti: Nanесите на подлогу која је приближно једнаке температуре као трaka и околна површина. За оптимално пријављивање нанесите трaku на температури од +15 °C до +35 °C. Обрађује се при relativnoj vlažnosti од 40 do 70 %.

Zahtjevi za površinu: Obje površine moraju biti суhe, чисте и без прашине i masnoća.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.