

COVERING SYSTEM

8640**SILVERCOL**

POVEĆANE OTPORNOSTI NA RAZVOJ PLIJESNI I ALGI

Vrhunska fleksibilna masa za fugiranje s dodatkom švicarskog srebra

Sa švicarskim certifikatom Sanitize: dobro protiv plijesni, algi i bakterija

Vodootporan: glatka površina laka za čišćenje.

S izvrsnim prijanjanjem i fleksibilnošću za osiguravanje pouzdanog dugotrajnog vezanja na pločicu.

Dodatna otpornost na abraziju: pogodna za pješačke površine s velikim prometom



Vani: Pod + zid
Unutarnji: Pod + zid
Za ručnu obradu

Grijani prostori



Pod+Zid

VREMENSKI UVJETI



Temperatura (min.)
5 °C

Temperatura °C (max.)
25 °C

Potražnja za vodom

Količina	Litre - preporučeno
5 kg	1,5 l
2 kg	0,6 l

Miješanje



Vrijeme miješanja
5 min.

Brzina miješanja u okr./min.
800

Vrijeme sazrijevanja u min.
5 min.

Debljina sloja

	Maksimalna debljina sloja u mm	15 mm
	Minimalna debljina sloja u mm	2 mm

Potrošnja

Potrošnja materijala min.	Potrošnja materijala max.	Potrošnja materijala u mjernim jedinicama
0.5	1	kg/m ²

Vrijeme obrade (u kanti)

	30 min.
---	---------

Prohodnost nakon (sati)

	24 sati
---	---------

PREPORUČENI PROIZVODI SUSTAVA

8225	Flex	Flex
8235	Flex W	
8242	S1 Flex M	
8245	S1 Flex	
8255	S1 Flex W	
8262	S2 Flex	
8800		

TEHNIČKI PARAMETRI

Glavno vezivo	Bijeli cement
Maksimalna veličina zrna	0,2mm
Puno opterećenje nakon	7 dana
Prionjivost na betonsku podlogu u $\geq N/mm^2$	0.5
Skupljanje u mm po m	1
Gustoća u Kg/m^3	1 600
Oslobađanje korozivnih tvari	CT

VARIJANTE



Za distribuciju u

HU/RO/HR

HU/RO/HR/SL/CZ/SK

Neto težina

2 kg

5 kg

Vrsta pakiranja

Kanta

Kanta

Vrsta ambalaže

PP

PP

Količina po paleti

150

60

Težina po paleti

300 kg

300 kg

Vrsta pakiranja

Kanta

Vrsta ambalaže

PP

Uvjeti skladištenja

Skladištiti u neotvorenom originalnom pakiranju, Zaštititi od oštećenja

Kanta

PP

Skladištiti u neotvorenom originalnom pakiranju

Kanta

PP

Skladištiti u neotvorenom originalnom pakiranju, Zaštititi od oštećenja

Kanta

PP

Usluga

Molimo zatražite konzultacije i servis u slučaju nejasnoća u vezi sa zahtjevima podloge, obradom, pripremom podloge, konstrukcijskim osobitostima ili nestandardnim primjenama. Testovi prijanjanja podloge, uzorkovanje zidova i procjena sadržaja vlage i slanosti dostupni su od strane naših tehničkih savjetnika. Najam i servis strojeva za obradu suhe žbuke, žbuke, transportnih sustava na upit.

Kvaliteta

Kvaliteta proizvoda stalno se prati u laboratorijima proizvođača.

Pravna napomena

Budući da uporaba i obrada proizvoda nije podložna izravnom utjecaju proizvođača, proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili obradom proizvoda. Ako ste u nedoumici u pogledu uporabe ili obrade proizvoda, preporučamo da se obratite našim prodajnim i tehničkim predstavnicima. Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkog lista ako je potrebno ažurirati ga. Izdavanjem novog podatkovnog lista poništava se i zamjenjuje prethodni. Trenutna verzija podatkovnih tablica, informacije o proizvodima i uslugama kao i opći uvjeti i odredbe proizvođača dostupni su na www.cemix.hr.