

Tehnička informacija broj: 1017		DULUX EASYCARE	
		Visokopokrivna boja za interijere na bazi vode vrhunske tvrdoće i otpornosti 	
Opis proizvoda			
Svojstva materijala		Dulux Easycare je visokopokrivna boja, vrhunske otpornosti na otiranje i jednostavnost primjene. Zahvaljujući Dulux tehnologiji, Easycare je 10x otporniji na habanje od uobičajenih unutarnjih boja. Pogodna je za sve unutarnje zidne i stropne površine, kao i drvo. Posebno pogodna za površine izložene povećanoj kondenzaciji.	
Osnova materijala		Unutarnja boja na bazi vode.	
Pakiranja		0,86 l, 2,03 l, 9 l. Gotove nijanse 2,5 l i 5 l	
Nijanse		Dostupan u 48 nijansi gotovih boja te paleti boja DULUX TRADE i svim tonovima po NCS i RAL karti.	
Stupanj sjaja		Mat.	
Klasa otiranja		Klasa 1, odgovara otpornosti na otiranje prema DIN EN 13 300.	
Skladištenje		Skladištenje na suhom i zaštićeno od smrzavanja. Rok uporabe otisnut na proizvodu.	
Tehnički podaci		* visoka tvrdoća zahvaljujući tehnologiji DULUX TRADE * otporan na vlagu / kondenzaciju, vodoodbojan * visoke pokrivnosti * jednostavno održavanje * laka obradivost * paropropusna * blagog mirisa 	
PRIMJENA			
Prikladne podloge		Sve standardne građevinske mineralne podloge i drvo.	
Priprema podloge		Podloga mora biti čvrsta, suha, bez prašine i masnoće. Nenosive stare premaze ili labavu žbuku potrebno je ukloniti. Trusne podloge premazati DULUX Grunt Impregnacijom na vodenoj bazi. Pukotine, rupe i neravnine potrebno je prethodno zapuniti i izravnati odgovarajućim kitom.	
Alati		Kist, valjak do 12 mm duljine dlake, bezzračni raspršivač (airless). Alat nakon uporabe očistiti vodom. Nakon uporabe airlessa dobro isprati mlaznicu.	

Tehnička informacija broj: 1017	DULUX EASYCARE
Način primjene i nanošenje	Dobro promiješati prije uporabe. Kistom, valjkom ili airlessom nanijeti u 1-2 premaza. Prilikom nanošenja valjkom obratiti pažnju na preporuku alata. Temeljni premaz za nove i neobojane površine: Pomiješati s 10% vode. Završni premaz i obojane površine: Nanijeti bez razrjeđivanja s vodom. Nanošenje airless raspršivačem: Bez razrjeđivanja s vodom. Pri uporabi airless raspršivača, minimalni tlak mora biti 133 Bara, širina ventila podešen na 0,38 mm i kut od 65°. Preporučeni kapacitet pumpe minimalno 5 l/min.
Petrošnja	1 litra za do 15 m ² u jednom nanosu pri adekvatno pripremljenoj površini.
Sušenje i atmosferski uvjeti	Pri temperaturama od 20°C i relativne vlažnosti od 60% suho na dodir za 2 sata. Nanos sljedećeg sloja boje za 3-4 sata. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje. Minimalna temp. rada je 5°C.
Napomena	Ukoliko se radi o površinama koje sadrže vapno, obratiti pažnju da je došlo do potpunog sušenja (minimalno 20 dana) jer može doći do stvaranja nejednakih izgleda površina, osobito kod intenzivnih tonova.

SAVJET

Oznake upozorenja / oznake obavijesti	Proizvod je potrebno čuvati u originalnoj i hermetički zatvorenoj ambalaži, najbolje na temperaturi od 5°C do 30°C, u zatvorenim prostorijama, daleko od izvora topline. Na temperaturama ispod 0°C podliježe trajnom oštećenju.
Odlaganje	Ostatke proizvoda i originalnu ambalažu odložiti na za to predviđeno mjesto.
HOS	Sadržaj nizak 7 g/l.
Sastav	Disperzija sastava akrilnog kopolimera i svjetlopostojanih pigmenata u vodenoj bazi. Volumni udio suhe tvari 37% za bijelu boju.
Detaljniji podaci	Vidjeti sigurnosno tehnički list.
Sigurnosna, zdravstvena i ekološka informacija	Osigurati prozračivanje za vrijeme rada. Za vrijeme rada koristiti zaštitnu opremu za dišne organe i oči. U slučaju kontakta s očima odmah isprati vodom. U slučaju kontakta s kožom, oprati sapunom i vodom. Ne izlijevati ostatke proizvoda u kanalizaciju ili vodotokove. Držati izvan dohvata djece. Dozu držati čvrsto zatvorenom. Ne koristiti pri temperaturama nižim od 5°C. Ne skladištiti pri temperaturama ispod 0°C i iznad 50°C.

Tehnička informacija br. 1017 - stanje 1/2020. Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju.

Uvoznik i distributer: Texo trgovina d.o.o.

Sjedište društva: Alojzija Stepinca 20, 10430 Samobor

Poslovna zgrada: Industrijska 1, 10431 Sveta Nedelja

Telefon: +385 1 3325 405, Fax: +385 1 3325 407, www.texo.hr, info@texo.hr

