

COVERING SYSTEM

8110**AQUASTOP IN**

Prethodni naziv proizvoda: AQUASTOP PLUS



HIDROIZOLACIJSKO RJEŠENJE SPREMNO ZA PRIMJENU

Unutarnja hidroizolacijska tekuća folija za primjenu ispod obloga

Dostupan je u kanti koja se može zatvoriti: preostali materijal se može pohraniti
Spremno za upotrebu: nema potrebe za miješanjem, može se nanijeti odmah, bez prašine
Disperzijska tekuća folija: prijanja na gotovo svaku podlogu (npr. OSB, žbuku, itd.) i izuzetno je fleksibilan, ima ulogu parne brane.



Unutarnji: Pod + zid
Za vlažna područja
Za ručnu obradu

Područje primjene

Koristi se za radove izolacije u mokrim prostorijama prije polaganja pločica, npr. tuš kabine, kupaoonica. Osnovna površina može biti cementne žbuke, vapnene žbuke, neupijajuće površine ili npr. površine od OSB ploča. Ne može se koristiti na površinama koje su izložene trajnom opterećenju vodom, npr. u bazenima, spremnicima pitke vode i sl.

Grijani prostori



Pod+Zid

VREMENSKI UVJETI



Temperatura (min.)
5 °C

Temperatura °C (max.)
30 °C

Vremenski uvjeti tijekom obrade

Visoka vlažnost i niske temperature mogu negativno utjecati na vezivanje i produžiti sušenje materijala. Izbjegavajte izravne negativne utjecaje sunca, topline, vlage i propuha tijekom obrade. Zaštititi od niskih temperatura i kiše. Izravno zagrijavanje materijala je zabranjeno.

OBRADA

Zahtjevi za podlogu

Podloga mora biti u skladu s važećim normama, mora biti čvrsta, bez sipkih dijelova, prašine, boje, ostataka sredstava za odvajanje oplata i iscvjetavanja. Mora biti dovoljno gruba, suha, ravnomjerno upijajuća i očvrsla. Podloga ne smije biti smrznuta niti vodoodbojna. Podloga mora biti volumenski stabilna.

Priprema podloge

Jako upojne podloge moraju se prethodno obraditi s Aquastop IN razrijeđenim s vodom u omjeru 1:4.

Miješanje

Prije upotrebe materijal dobro izmiješati ručnom miješalicom pri niskoj brzini.

Miješanje



Vrijeme miješanja

3 min

Brzina miješanja u okr./min.

800

Upute za obradu

Kistom, valjkom ili čeličnom lopaticom nanijeti materijal na suhu podlogu u ravnomjernom sloju bez razrijeđivanja. Koristite brtvenu traku za ojačanje u kutovima i oko prodora cijevi.

Hidroizolacijski materijal mora se nanijeti u najmanje 2 sloja. Drugi i treći sloj mogu se nanositi tek nakon što se prethodni sloj osuši. (min. vrijeme čekanja 3 sata na 20 °C i 50 % vlažnosti).

Potreban materijal: 0,35 - 0,7 kg/m²/sloj

Debljina sloja: min. 1 mm.

Vrijeme obrade: 20 minuta.

Prohodnost: 12-24 sata.

Uvjeti obrade: temperatura materijala, zraka i podloge mora biti između +5°C i +25°C, na zasjenjenom mjestu bez propuha.

Debljina sloja



Maksimalna debljina sloja u mm	1,20 mm
Preporučena debljina sloja u mm	1 mm
Minimalna debljina sloja u mm	0,75 mm

Potrošnja



Potrošnja materijala min.

1.2

Potrošnja materijala max.

1.6

Potrošnja materijala u
mjernim jedinicama
kg/m²

Vrijeme obrade (u kanti)



20 min

Prohodnost nakon (sati)



24 h

Postupak nakon nanošenja

Nakon nanošenja potrebno je izbjegavati izravne negativne utjecaje sunca, topline, prekomjerne vlage i propuha. Zaštititi od smrzavanja i kiše. Izravno zagrijavanje površine je zabranjeno.

Alat i upute za čišćenje

Alati i oprema za nanošenje moraju se temeljito oprati čistom vodom.

PREPORUČENI PROIZVODI SUSTAVA

8100	AQUASTOP TAPE	Fleksibilna brtvena traka120mm
8103	AQUASTOP CORNER IN	Fleksibilna brtvena traka, unutarnji kutni element
8104	AQUASTOP CORN OUT	Fleksibilna brtvena traka, vanjski kutni element
8105	AQUASTOP CUFF SMALL	Manžeta mala
8225	Flex	Flex
8248	RAPIDFLEX S1 CRYSTAL	Samosušćeće brzovezujuće ljepilo

TEHNIČKI PARAMETRI

Glavno vezivo	Polimerna disperzija
Proizvedeno od	Sintetičke disperzije, mineralni aditivi i aditivi za rafiniranje.
Puno opterećenje nakon	24 h
Početna vlačna čvrstoća prijanjanja	0.5
?	0 mm
Otpornost na vodu	DM_P
Otpornost na porodiranje vode pod pritiskom	Da
Sposobnost premošćivanja pukotina u standardnim uvjetima (EN14891)	0.75
Prionjivost nakon kontakta s vodom (EN14891)	0.5
Prionjivost nakon toplinskog starenja (EN 1+F70:F764891)	0.5
Prionjivost nakon kontakta s vapnenom vodom	0.5
Proizvod ima dopuštenje za upotrebu u instalacijama za pitku vodu	Ne

VARIJANTE



Za distribuciju u	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL
Neto težina	1,50 kg	20 kg	5 kg
Vrsta pakiranja	Kanta	Kanta	Kanta
Vrsta ambalaže	PP	PP	PP
Količina po paleti	162	24	60
Težina po paleti	243 kg	480 kg	300 kg
Rok trajanja (mjeseci)	24 M	24 M	24 M

Vrsta pakiranja

Kanta

Vrsta ambalaže

PP

Uvjeti skladištenja

Skladištiti u neotvorenom originalnom pakiranju

Usluga

Molimo zatražite konzultacije i servis u slučaju nejasnoća u vezi sa zahtjevima podloge, obradom, pripremom podloge, konstrukcijskim osobitostima ili nestandardnim primjenama. Testovi prijanjanja podloge, uzorkovanje zidova i procjena sadržaja vlage i slanosti dostupni su od strane naših tehničkih savjetnika. Najam i servis strojeva za obradu suhe žbuke, žbuke, transportnih sustava na upit.

Propis o zbrinjavanju

Ne bacati nepotrošene ostatke u odvod. Neutrošene ostatke pomiješajte s vodom i ostavite da se stvrdne. Zatim odložite kao građevinski otpad u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

Zbrinjavanje ambalaže

Onečišćenu ambalažu odložiti kao opasni otpad (vidi sigurnosno-tehnički list). Samo potpuno ispraznjena i čista ambalaža može se dati na recikliranje. Ne smije se odlagati s komunalnim otpadom. Odložite ambalažu u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.

Kvaliteta

Kvaliteta proizvoda stalno se prati u laboratorijima proizvođača.

Opće napomene

Nije dopušteno dodatno dodavanje veziva, agregata i drugih dodataka ili prosijavanje smjese. Pažljivo prekrijte ili zaštitite površine. Ne može se prihvatiti jamstvo za trajno pokrivanje strukturnih pukotina (dilatacijskih spojeva) podložnih ekstremnim pomacima! Nakon hidroizolacije može doći do kondenzacije, osobito u slabo prozračenim i hladnim prostorima. Pridrжавajte se obveznih propisa, radnih postupaka i važećih standarda. Spriječiti prodor vlage u podlogu i buduće slojeve.

Pravna napomena

Budući da uporaba i obrada proizvoda nije podložna izravnom utjecaju proizvođača, proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili obradom proizvoda. Ako ste u nedoumici u pogledu uporabe ili obrade proizvoda, preporučamo da se obratite našim prodajnim i tehničkim predstavnicima. Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkog lista ako je potrebno ažurirati ga. Izdavanjem novog podatkovnog lista poništava se i zamjenjuje prethodni. Trenutna verzija podatkovnih tablica, informacije o proizvodima i uslugama kao i opći uvjeti i odredbe proizvođača dostupni su na www.cemix.hr.