



Superplastifikator za vodonepropusne betone

### PODRUČJE UPORABE

Cementol Waterproof Concrete je superplastifikator dizajniran za proizvodnju betona otpornih na prodor vode pod pritiskom i za poboljšanje ukupne kvalitete betona. Omogućuje smanjenje do 30 % količine vode koju treba miješati, ovisno o vrsti i dozi cementa, omjeru vode i cementa i dozi superplastifikatora.

Čvrstoća betona se povećava kada se omjer vode i cementa smanji istovremenim dodavanjem superplastifikatora osnovnom betonu, čime se povećava gustoća cementnog kamena, što rezultira boljom vodonepropusnošću.

Ugradnju, obradivost i mogućnost pumpanja osnovnog betona poboljšavamo, ako se uz dodavanje superplastifikatora zadrži nepromijenjen osnovni vodocementni faktor.

### DJELOVANJE

Adsorbirajući superplastifikator na čestice cementa, one preuzimaju isti naboj, čime se poboljšava kvašenje i smanjuje unutarnje trenje. Na taj se način povećava obradivost cementne paste, a time i svježeg betona. Zbog povećane gustoće očvrslog cementnog kamena poboljšava se vodonepropusnost betona i njegova trajnost. Također se poboljšava prianjanje betona na čeličnu armaturu.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Svojstvo	Deklarirana vrijednost
Izgled	Tamno smeđa tekućina
Gustoća, 20 °C	[1,18 ± 0,03] kg/L
pH	9 ± 1
Sadržaj klorida topivih u vodi [Cl <sup>-</sup> ]	Ne sadrži kloride
Sadržaj alkalija [ekvivalent Na <sub>2</sub> O]	< 8,0 %

### SUKLADNOST

**Cementol Waterproof Concrete** – superplastifikator je u skladu sa zahtjevima standarda HRN EN 934-1 i HRN EN 934-2 / T3.1 i T3.2

## DOZIRANJE I UPUTE ZA UPORABU

Preporučeno doziranje je 0,5–1,5 % mase cementa [0,125–0,375 kg na 1 vreću cementa] ovisno o željenim učincima i uvjetima rada.

Za pripremu kvalitetnog betona, osim dovoljne količine cementa, koristi se pijesak/šljunak i krupni agregat odgovarajuće granulacije i sastava te pitka voda.

Dodatak za beton se dozira razrijeđen potrebnom količinom vode za miješanje. Na taj način omogućujemo da se ravnomjerno raspoređi po betonskoj mješavini.

### Upute za pripremu vodonepropusnog betona:

Preduvjeti za izradu vodonepropusnog betona su dovoljno visoka doza cementa i odgovarajući niski omjer vode i cementa.

1. Doza cementa u 1 m<sup>3</sup> betona:
  - min. 300 kg/m<sup>3</sup> ako se koristi šljunak veličine 0–31 mm, ili
  - min. 350 kg/m<sup>3</sup> ako se koristi šljunak veličine 0–16 mm.
2. Omjer vode i cementa [v/c] može biti maks. 0,45 i može se smanjiti korištenjem superplastifikatora Cementol Waterproof Concrete

$$\frac{V}{C} = \frac{\text{količina [kg] vode}}{\text{količina [kg] cementa}} = \text{maks. 0,45}$$

Pri izračunu potrebno je uzeti u obzir i vodu u pijesku!

### Približan recept za miješalicu od 100 L:

• Cement	cca. 20 kg [5 lopata] cca. 24 kg [6 lopata]	ako koristite šljunak 0–31 mm ako koristite šljunak 0–16 mm
• Pijesak	cca. 120 kg [15 lopata]	
• Cementol Waterproof Concrete	cca. 2 dL cca. 3 dL	ako koristite šljunak 0–31 mm ako koristite šljunak 0–16 mm
• Voda	maks. 9 L maks. 10,5 L	Dodata voda i voda iz pjeska zajedno! Dodata voda i voda iz pjeska zajedno!

### Upute za miješanje:

Uključite miješalicu za beton i dodajte 4–5 L vode i Cementol Waterproof Concrete. Dodajte 3 lopate pijeska, a zatim cement. Zatim dodajte preostali pijesak i po potrebi vode do maksimalne količine.

Pažljivo i polako dodajte vodu – voda se ne smije izlučivati na površini smjese!

Dodajte sve sastojke uz miješanje.

Miješajte betonsku smjesu oko 5 minuta kako biste dobili homogenu svježju smjesu.

Ako se beton ugrađuje toliko dugo da se njegova obradivost smanji, to se može ispraviti dodavanjem Cementola Waterproof Concrete [ne dodavati vodu!]. Potrebno je paziti da ukupna količina dodatka ne prelazi maksimalnu preporučenu dozu od 1,5 %.

Nakon ove korekcije obradivosti, miješajte beton još najmanje 1 minutu.

*Napomena: Za gore navedeni recept, u miješalicu se može dodati dodatnih 0,5 dL dodatka.*

Cementol Waterproof Concrete kompatibilan je s drugim dodacima kao što su Cementol Wintermix Concrete i Cementol Concrete Contact.

Ako se u jednoj betonskoj mješavini koristi veći broj dodataka, moraju se dodavati odvojeno (jedan za drugim).

Promiješati prije uporabe.

## **AMBALAŽA**

kanisteri od 5 kg i 10 kg

## **SKLADIŠTENJE**

- Proizvod čuvati na temperaturama od +5 °C do +35 °C. Zaštititi od oštećenja, mraza i izravne sunčeve svjetlosti.
- Pravilno skladišten proizvod ima rok uporabe min. 2 godine od datuma proizvodnje.
- Nakon isteka roka uporabe, proizvod nije nužno neupotrebljiv; međutim, potrebno je ispitati ona svojstva koja su važna za namjeravanu uporabu.

## **ZDRAVLJE, SIGURNOST I EKOLOGIJA**

Pri radu s Cementol Waterproof Concrete potrebno je nositi zaštitne rukavice. Pridržavati se općih uputa za rad s kemikalijama: održavati čistoću, ne jesti, piti i ne pušiti tijekom rada. Nakon završetka rada, ruke temeljito oprati vodom.

Više informacija o sigurnom rukovanju i odlaganju proizvoda dostupno je u sigurnosnom listu koji se dobiva na zahtjev, a dostupan je i kod prodavača ili distributera kod kojeg ste kupili proizvod.

## **UPOZORENJE**

Upute i preporuke daju se na temelju istraživanja u našim laboratorijima i na temelju dosadašnjih iskustava. Zbog specifičnih uvjeta i načina rada, preporučujemo prethodna ispitivanja za svaki slučaj uporabe proizvoda samog ili u kombinaciji s drugim dodacima.

Budući da ne možemo utjecati na izvedbu radova, ne odgovaramo ni za kvalitetu istih!



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com